

# DELO DUALBOND® GE4906

**modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS- / feuchtigkeitshärtend**

frei von Lösungsmitteln | dualhärtend

**Produktbesonderheiten**

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- konform zu GB 33372-2020

**Typischer Einsatzbereich**

- -40 - 150 °C
- Pinabdichtung
- Pinverguss

**Aushärtung**

Geeignete Lampenarten

LED 365 nm, LED 400 nm

Typische Belichtungszeit

*Intensität 200 mW/cm<sup>2</sup>  
LED 400 nm*

7 s

**Verarbeitung**

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühl Lagerung  
in Gebinden bis 50 ml* 30 min*bei Kühl Lagerung  
in Gebinden bis 1.000 ml* 4 h

Verarbeitungszeit

*bei RT ca. +23 °C* 30 d

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bei 0 °C bis +10 °C* 6 Monat(e)**Technische Eigenschaften**

Farbe unausgehärtet gelblich

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke gelblich

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke gelblich

Fluoreszenz

fluoreszierend

**Kennwerte**

Dichte  
DELO-Norm 13 1,01 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität  
Viskosimeter 2200 mPa·s

Maximal durchhärtbare Schichtdicke  
DELO-Norm 20 | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s 4 mm

Druckscherfestigkeit  
DELO-Norm 5 | **Glas** | **Edelstahl** | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 2 MPa

Druckscherfestigkeit  
DELO-Norm 5 | **Glas** | **PBT** | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 1 MPa

Druckscherfestigkeit  
DELO-Norm 5 | **Glas** | **PA6** | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 2 MPa

Zugfestigkeit  
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 4 MPa

Reißdehnung  
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 540 %

E-Modul  
DMTA | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % <10 MPa

Shore-Härte A  
in Anlehnung an DIN EN ISO 868 | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel.  
Luftfeuchtigkeit: 50 % 24

Glasübergangstemperatur  
DMTA | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 10 °C

Längenausdehnungskoeffizient  
DELO-Norm 26 | TMA | Auswertung T: -40 °C - 150 °C | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 240 ppm/K

Schrumpf  
DELO-Norm 13 | 400 nm | 200 mW/cm<sup>2</sup> | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 5,6 Vol. %

Wasseraufnahme  
 in Anlehnung an DIN EN ISO 62 / 400 nm / 200 mW/cm<sup>2</sup> / 90 s / Plus / bei ca. +23 °C / 72 h / rel.  
 Luftfeuchtigkeit: 50 % / Art der Lagerung: Medien / Medium: Destilliertes Wasser /  
 Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C

1,1      Gew. %

## Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

## Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

## Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.DELO.de](http://www.DELO.de).

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

## Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Spezifikation**

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

**KONTAKT**

DELO DUALBOND GE4906 | Stand 26.11.2020 08:11 | Seite 4 von 4

**DELO** Industrie Klebstoffe  
Unternehmenszentrale

► Deutschland · Windach/München ....

[www.DELO.de](http://www.DELO.de)

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTESTEN

BERATEN

**DELO**