

DELO® PHOTOBOND® AD494

modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS-härtend

thixotrop, ungefüllt | spannungsausgleichend

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- konform mit den Grenzwerten für den VOC-Gehalt in Klebstoffen gemäß GB33372-2020
- besteht Flammschutzprüfung ANSI/UL 94 HB

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 120 °C
- Glas-/Metall-Verklebungen
- Mischverklebung mit Kunststoffen

Aushärtung

Geeignete Lampenarten

LED 365 nm, LED 400 nm,
UVA

Typische Belichtungszeit

Intensität 200 mW/cm²
LED 400 nm

9 s

Intensität 1000 mW/cm²
LED 400 nm

6 s

Intensität 55 - 60 mW/cm²
UVA

14 s

Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)

bei Kühl Lagerung
in Gebinden bis 50 ml

30 min

bei Kühl Lagerung
in Gebinden bis 1.000 ml

4 h

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

bei 0 °C bis +25 °C

6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet

gelblich

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke

farblos

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke

farblos

Kennwerte

Dichte
in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-1 / flüssig

1,07 g/cm³

Viskosität
flüssig / Rheometer / Scherrate: 2 1/s / Spalt: 500 µm

32000 mPa·s

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **FR4** / **PA6** / 60 mW/cm² / 60 s

9 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **Glas** / **AI** / 60 mW/cm² / 60 s

12 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **Glas** / **Edelstahl** / 60 mW/cm² / 60 s

13 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **Glas** / **Glas** / 60 mW/cm² / 60 s

13 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PC** / **AI** / 60 mW/cm² / 60 s

8 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PC** / **Glas** / 60 mW/cm² / 60 s

12 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PC** / **PA6** / 60 mW/cm² / 60 s

10 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PC** / **PC** / 60 mW/cm² / 60 s

18 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PMMA** / **Glas** / 60 mW/cm² / 60 s

11 MPa

Druckscherfestigkeit
DELO-Norm 5 / **PS** / **PS** / 60 mW/cm² / 60 s

10 MPa

Zugfestigkeit
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s

13 MPa

Reißdehnung
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s

310 %

E-Modul
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s

30 MPa

Shore-Härte A <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s</i>	80	
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s</i>	25	
Glasübergangstemperatur <i>DMTA / 400 nm / 200 mW/cm² / 60 s</i>	48	°C
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s</i>	6,8	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s / Art der Lagerung: Medien / Medium: Destilliertes Wasser / Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C</i>	3	Gew. %
Zersetzungstemperatur <i>DELO-Norm 36 / 400 nm / 60 mW/cm² / 90 s</i>	225	°C

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO PHOTOBOND AD494 | Stand 16.02.2021 13:36 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► Deutschland · Windach/München

www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTESTEN

BERATEN

DELO