

TYP: DELOMONOPOX 6093 365 g
Type:
Type:
Chargennummer: 112947
Batch number:
Numéro de lot:
Delo-Artikelnr: 4109343
DELO-article no:
DELO-numéro d'article:
Delo-Auftragsnr: QSW0-30/112947
DELO-order no.:
DELO-numéro d'ordre:

<i>Prüfkriterien</i> Criterion Critères	<i>Vorgabe</i> Handicap Requis	<i>Prüfergebnis</i> Test result Résultat du contrôle
Verunreinigungen: pollution: pollution: AA-QK 08 optisch	keine no non	OK
Form: form: forme: AA-QK 08 optisch	homogen, blasenfrei homogeneous- without bubbles homogene- sans bulles	OK
Farbe: colour: couleur: AA-QK 08 optisch	schwarz black noir	OK
Ausstrich: upstroke test: couche de colle:	entspricht correspond with correspond	OK
Viskosität viscosity viscosité AA-QK 06 Brookfield	40000+-10000 mPas	49600
Zugscherfestigkeit-AL/AL tensile transverse resistance- A/AI résistance de cisaillement sous traction - A/AI DIN EN 1465 ZSF	>= 10 MPa	12,63
Druckscherfestigkeit PA/PA compression shear strength PA/PA résistance de cisaillement sous compression PA/PA DELO-Norm 5 DSF	>= 15 MPa	26,59
Shore Härte D Shore hardness D dureté Shore D DIN EN ISO 53505 Shore A	>= 70	76
Reaktivität reactivity réactivité AA-QK 41 Reaktivität am DSC	170,5+-25,5 J/g	174,8
Onset onset onset AA-QK 41 Reaktivität am DSC	78+-6 °C	81
IR-Spektrum IR-spectrum: spectre rayon infrarouge: AA-QK 27 IR	entspricht correspond with correspond	OK

Freigabe: Ja
Release:
Accord d'homologation:

Prüfer: Sonja Voit
Examiner:
Contrôleur:

Prüfung beendet: 05.02.13
Date of control:
Date de contrôle:

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

This document has been produced electronically and is valid without a signature.
Ce document est réalisé automatiquement et est valide sans signature.

n.d. = nicht gemessen / not done / ne pas mesurée